




P.T.B.-GROUTMIX BO

Un mortier de bourrage
sans retrait



Caractéristiques



P.T.B.-GROUTMIX BO est une poudre sèche, à laquelle il suffit d'ajouter de l'eau pour obtenir un mortier de bourrage, pouvant être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. P.T.B.-GROUTMIX BO est constitué de ciment, de sables quartzeux sélectionnés et d'additifs de haute qualité. Par simple ajout d'eau, on obtient un mortier de bourrage à faible retrait ayant pour principales propriétés: une résistance finale élevée et une adhérence au béton, au mortier et à l'acier. P.T.B.-GROUTMIX BO peut être utilisé où les mortiers de calage ne peuvent être utilisés pour remplir les cavités sous pylones, rails, profils,...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Valeurs en
MPa (N/mm²)
EN 12190

Résistance à la compression	après 24 heures	ca. 30
	après 7 jours	ca. 60
Résistance à la flexion	après 24 heures	ca. 5
	après 7 jours	ca. 9

Rapport de mélange	Consommation	Emballage
± 3 L d'eau par sac de 25 kg (± 12%)	1 sac de 25 kg donne ± 13 L de béton préparé	25 kg
Couleur	Temps d'utilisation	Résistance à la compression
Gris	± 20 min.	Après 7 jours: ± 60 N/mm ²

Mode d'emploi

Mode d'emploi: L'application se fera toujours sur un support propre, débarrassé de poussière, traces d'huile et des particules détachées. Evitez de travailler sur des supports détremés. Les supports absorbants seront d'abord humidifiés ou traités avec une solution de COMPAKTUNA® (PRO)/ eau (1/4) ou avec le P.T.B.-PRIMER. P.T.B.-GROUTMIX BO se prépare avec $\pm 12\%$ d'eau, c.-à-d. avec $\pm 3\text{ L}$ d'eau par sac de 25 kg jusqu'à l'obtention d'une consistance à terre humide. Versez la quantité nécessaire d'eau dans une cuve et ajoutez lentement et uniformément le mortier sec. Mélangez le tout avec un mélangeur tournant lentement pendant 3 minutes jusqu'à l'obtention d'une masse homogène sans grumeaux. Appliquez le mortier à la truelle ou au couteau à jointoyer,... Compactez bien le mortier. Evitez l'inclusion d'air.

Remarques

- Respectez toujours scrupuleusement la quantité correcte de liquide de préparation, l'ajout de trop d'eau entraînera de mauvais résultats.
- L'épaisseur minimale de la couche est de 1 cm
- L'épaisseur de couche totale maximale est de 5 cm
- La température de traitement est de $+5^{\circ}\text{C}$ jusqu'à 30°C (d'application tant pour le support que pour l'environnement).
- P.T.B.-GROUTMIX BO ne contient ni chlorures, ni particules métalliques mais protège parfaitement les éléments métalliques de la corrosion grâce à son alcalinité.
- On protégera le P.T.B.-GROUTMIX BO en cours de séchage contre le gel, les précipitations, le vent violent et le soleil direct. On protégera le P.T.B.-GROUTMIX BO du dessèchement en le recouvrant d'une feuille plastique ou en l'humidifiant régulièrement d'eau.
- Le temps de mise en oeuvre du P.T.B.-GROUTMIX BO est de 20 minutes.
- Classe de résistance: 60 N/mm^2 après 7 jours.
- Taille maximum des grains: 2 mm.

Emballage

P.T.B.-GROUTMIX BO est disponible en sacs de 25 kg. Chaque sac contient un sac en polyéthylène. Conservation: dans l'emballage d'origine fermé et dans un endroit sec: 6 mois.

